

		FICHA TÉCNICA		
		PRIMER UNIVERSAL		
		MARCA ACUARIO. MOD. LINEA AG RACING		
		PRIMARIO RELLENADOR 1-K		
ELEMENTO DE LA NORMA	CODIGO	FECHA DE REVISION	NIVEL DE REVISION	PAGINAS
7	FT-	Mayo 2018	02	1 DE 2

ESPECIFICACION TECNICA

GRUPO: REPINTADO AUTOMOTRIZ AG RACING

1.- NOMBRE DEL PRODUCTO

1.1. PARIMER UNIVERSAL (PRIMARIO RELLENADOR 1- K)

2.- DESCRIPCION

2.1. Primer Universal con capacidad de relleno y muy buena adherencia, sobre metales ferrosos, excelente resistencia a la corrosión, proporciona una buena retención de brillo y distinción de imagen. Primario acrílico de altos solidos de un solo componente, minimiza el uso de plastes debido a su alto poder de relleno, excelente adherencia a sustratos metálicos y plásticos, resistente a ambientes corrosivos, así como a los solventes utilizados en el repintado automotriz. Reduce el uso de solvente de dilución y por lo tanto las emisiones de solvente al medio ambiente.

3.- USOS

3.1. Diseñado como capa anticorrosiva, capa de enlace entre el sustrato y el acabado final en los trabajos de repintado parcial o total de automóviles, camiones etc. Utilizado como sellador cuando no se quiere eliminar el acabado original.

4.- PREPARACION DE SUPERFICIE

4.1 Eliminar pintura vieja o maltratada aplicando removedor automotivo, AG Racing®, esperar de 10 a 15 minutos y remover la pintura con cuña metálica.

4.2 Eliminar restos de cera y grasa lavando con agua y jabón, enjuagar con agua y secar con un trapo seco.

4.3 Generar perfil de anclaje con lija para metal N° 240

4.4 Limpiar con un trapo humedecido con thinner estándar.

5.- APLICACIÓN

5.1 Agitar con pala metálica hasta completa homogenización

5.2 Diluir de 100 – 150 % con thinner estándar

5.3 Aplicar por aspersión dos o tres capas con tiempo de oreo de 15 minutos entre capas.

5.4. No aplicar a temperaturas menores de 5°C ni mayores de 35°C.

6.- ALMACENAMIENTO

6.1. Conservar en un lugar techado, fresco y seco a una temperatura no menor de 5°C ni mayor de 35°C.

6.2. Mantener bien cerrado el envase después de cada uso.

7.- PRECAUCIONES

7.1. Evite el contacto con la piel ojos.

7.1.2. Manténgase lejos del alcance de los niños.

7.1.3. Manténgase lejos de chispas y fuentes de ignición.

7.1.4. Aplíquese con ventilación adecuada

7.1.5. En caso de ingestión accidental, acudir al médico.

7.1.6. Úsele el equipo de protección personal recomendado (mascarilla, guantes, goggles)

8.- PRESENTACION

Bote 1.0 lto , Bote de 3.5 a 4.0 litros y bote de 19 Lts.

9.- GARANTIA

9.1. Industrial Técnica De Pinturas, S.A. de C.V., garantiza que todos los datos contenidos en esta especificación son reales, por lo que en caso de alguna falla en el producto, se compromete a reponer el material dañado, siempre y cuando se hayan observado fielmente las instrucciones de almacenaje, uso, dilución, aplicación, así como la preparación de la superficie, quedando a criterio de la empresa, determinar si el producto fue manejado adecuadamente.

9.2. Industrial Técnica De Pinturas, S.A. de C.V., garantiza el producto, contra cualquier defecto de fabricación, no así la aplicación del mismo.

DATOS TECNICOS

RESANADOR ULTRALIGERO	
VEHICULO	ACRILICO 100 %
VISCOSIDAD	MIN: 40 MAX: 130 UK
DENSIDAD	MIN: 1.08 MAX: 1.4 KG/L
ASPECTO	LIQUIDO VISCOSO
COLOR (VISUAL)	BLANCO Y GRIS CLARO
% SOLIDOS POR PESO	MIN: 46 MAX: 65
% SOLIDOS POR VOLUMEN	MIN: 32.5 MAX: 49
VIDA DE ALMACENAMIENTO	MINIMO 1 AÑO
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO	MIN: 4° C MAX: 35° C
SOLVENTE	HIDROCARBUROS AROM.
PIGMENTOS	ORGANICOS E INORG.
RENDIMIENTO TEORICO	MIN: 4 M2/L
TIEMPO DE SECADO AL TACTO	MAXIMO 4 HORAS

Nota: Se sugiere realizar pruebas funcionales para determinar el rendimiento real del producto.

SELLO:	ELABORO:	REVISO:	APROBO:
	GERENTE TECNICO	COORDINADOR DE ISO 9000	DIRECTOR GENERAL

		FICHA TÉCNICA		
	PRIMER UNIVERSAL			
	MARCA ACUARIO. MOD. LINEA AG RACING			
	PRIMARIO RELLENADOR 1-K			
	ELEMENTO DE LA NORMA	CODIGO	FECHA DE REVISION	NIVEL DE REVISION
7	FT-	Mayo 2018	02	2 DE 2

ADVERTENCIA LEGAL Y LIMITACION DE RESPONSABILIDADES:

Ninguna información, datos o diseños contenidos en este documento podrán ser alterados.

Los datos de esta Carta Técnica representan valores típicos de las características del producto. Por lo tanto, esta información debe servir sólo como una guía general y el usuario deberá verificar que cuenta con la versión más reciente de la Carta Técnica de este producto, disponible a través de la línea de Atención al Consumidor o en la página www.pinturasacuaria.com.

Cualquier modificación a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo y responsabilidad correspondientes. En algunos casos, en virtud de la variedad de sistemas a aplicar en una obra, el usuario deberá solicitar información ó asesoría directamente a su representante de productos **ACUARIO** autorizado.

La información técnica, advertencias, recomendaciones y el desempeño de este producto, se basan tanto en pruebas de laboratorio como en experiencia práctica y son proporcionados de buena fe. El Fabricante supone el uso de este producto por personas con la capacidad y el conocimiento necesarios para hacerlo correctamente bajo su propio riesgo y responsabilidad, por lo que no se hace responsable por el uso indebido del producto. El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades asociados con la selección del producto para un uso específico. Se aconseja al usuario hacer pruebas de ensayo para verificar que el producto y su desempeño sean los adecuados para su necesidad particular. La información técnica aquí contenida está sujeta a cambios sin previo Aviso.

El Fabricante no asume ninguna obligación o responsabilidad por el uso de esta información, a menos que El Fabricante acuerde lo contrario previamente y por escrito con el usuario.

EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS, NI EXPRESAS, NI IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENCIAL O INDIRECTO.

Los mecanismos de compensación disponibles al usuario por cualquier defecto en este producto serán: la sustitución del producto defectuoso, o un reembolso del precio de compra según el comprobante correspondiente, a juicio del Fabricante y previo análisis de la reclamación en cuestión. Cualquier reclamación deberá ser presentada por el usuario y por escrito a los distribuidores que actúan en nombre del Fabricante, dentro de los cinco (5) días siguientes a que el usuario note la irregularidad reclamada y hasta un año contado a partir de la fecha de compra.

ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

55-5321-2500. EXT. 1017

PARTIDA. NO. PROG: 10



SELLO:	ELABORO:	REVISO:	APROBO:
	GERENTE TECNICO	COORDINADOR DE ISO 9000	DIRECTOR GENERAL